

# Technical Data

## 布紙強化用レヂトップ

TDNo. R-11

フィルター等の製品に使われる紙や綿布の含浸に、フェノール樹脂が用いられております。布紙強化用途の中で、エアフィルター、オイルフィルターは多孔質紙にフェノール樹脂を含浸することで、強度、耐湿、耐油性が向上します。群栄化学工業では、布紙強化用の製造に特性を最大限に発揮するフェノール樹脂の開発、製造を行っております。

### 【液状レヂトップの特性】

製品名	特性 粘度 mPa s/25 (CP/25)	ゲル化時間 分/140	不揮発分 %	特徴
PL-8207	260 ~ 300	3 ~ 7	53 ~ 57	強度大 剛性大
PL-4030	30 ~ 90	-	38 ~ 42	白色・ローキュアー エマルジョン型

記載数値は保証値ではありません。

2005.07