

# Technical Data

## 断熱材用レヂトップ

TDNo. R-6

断熱材料は、ガラス繊維やロックウールと、バインダーであるフェノール樹脂からなります。群栄化学工業では、各断熱材に適するフェノール樹脂の開発・製造を行なっております。

### 【液状レヂトップの特性】

特性 製品名	不揮発分 %	遊離フェノール %	遊離ホルムアルデヒド %	水混和性 %
PL-4646	43 ~ 47	1 ~ 5	10 ~ 14	2000 以上
PL-6745K	48 ~ 52	1 以下	4 ~ 7	2000 以上
PL-6752	47 ~ 53	1.5 ~ 4.5	2 ~ 6	2000 以上
PL-6757	48 ~ 52	1 以下	1 以下	2000 以上

記載数値は保証値ではありません。

2005.07