

Technical Data

フェルト用レヂトップ

TDNo. R-7

フェルトは、有機繊維とバインダーである粉状フェノール樹脂からなり、自動車や住宅用の断熱材、防音材として使用されております。群栄化学工業では、各フェルト用材料に要求される物性に適するフェノール樹脂の開発、製造を行っております。

【粉状レヂトップの特性】

特性 製品名	融点	ゲル化時間 秒/150	流れ mm/125
PG-4853	77 ~ 88	60 ~ 80	20 ~ 40
PG-4772	80 ~ 90	50 ~ 70	15 ~ 35
PGA-4735F	75 ~ 85	40 ~ 60	25 ~ 45

記載数値は保証値ではありません。

2005.07