

カインール[®] 活性炭繊維製品の標準仕様

ファイバー

品番	ヨウ素吸着量	ベンゼン吸着量	比表面積	標準梱包	
				Dry 換算重量	Wet(実)重量
	(mg/g)	(Wt%)	(m ² /g)	(kg/カートン)	
ACF-1603-10	800	15	800	5.0	7.7
ACF-1603-15	1300	35	1300	8.9	16.0
ACF-1603-20	1800	50	1800	7.8	16.0
ACF-1603-25	2000	65	2000	3.3-4.7	7.5-9.8

クロス

品番	目付	厚み	比表面積	標準サイズ	
				幅	長さ※
	(g/m ²)	(mm)	(m ² /g)	(cm)	(m)
ACC-5092-10	200	0.65	800	115	35
ACC-5092-15	170	0.60	1300	110	35
ACC-5092-20	135	0.55	1800	105	35

吸着性能は ACF-10,-15 及び-20 の各グレードと同等です

フェルト

品番	目付	厚み	比表面積	標準サイズ	
				幅	長さ※
	(g/m ²)	(mm)	(m ² /g)	(cm)	(m)
ACN-157-10	110	1.2	800	95	35
ACN-157-15	90	0.9	1300	90	35
ACN-157-20	70	0.8	1800	85	35
ACN-211-10	200	2.0	800	100	35
ACN-211-15	160	1.8	1300	97	35
ACN-211-20	140	1.5	1800	94	35
ACN-305-10	200	2.0	800	100	35
ACN-305-15	160	1.8	1300	97	35
ACN-305-20	140	1.5	1800	94	35

吸着性能は ACF-10,-15 及び-20 の各グレードと同等です

※長さは、表記実寸ではなく乱尺となります。